

Zoek je een ecologische plaat, vrij van emissie, die weer en wind trotseert. Dan ben je hier goed.

## Livingboard face

Jouw voordeel: onze kleurkoppeling met

**DUROPAL**





### Livingboard face. De plaat voor grover werk in P7.

Wanneer het er een keer wat ruwer aan toegaat en de platen ook onder ongunstige omstandigheden iets moeten uithouden, dan kun je niet om de Livingboard face in P7 heen. Door formaldehydevrije verlijming is het qua emissie al bijna een natuurproduct en biedt het met het ongeschuurde contiprotect oppervlak bovendien duidelijk betere vocht- en uitzettingswaarden en is het met P7 tegelijkertijd de sterkste plaat in ons assortiment.

#### Ecologisch uitstekend.

- Geen additionele formaldehyde-emissies voor formaldehydevrije verlijming
- PCP-, linaan-, fenol-, isocyaan- en formaldehydegehalten zijn niet aantoonbaar of komen overeen met die van onbehandeld, natuurlijk hout
- Vrijwillige LGA-certificering aanwezig
- Vanuit bouwbiologisch en -ecologisch oogpunt aantoonbaar aanbevelenswaardig
- Eenvoudige afvoer als afval
- Voor meer levenskwaliteit - meetbaar beter ruimteklimaat, ook bij gebruik van grote oppervlakken
- Inzet van PEFC-gecertificeerd hout
- Milieuproductverklaring door IBU

Voorraadprogramma Livingboard face contiprotect* stomp				
Afmetingen in mm	Dikte in mm			
	12	15	18	22
2500 x 1250	■	■	■	■
2800 x 1250	+	■	+	+
5000 x 2500	+	■	+	■

■ uit voorraad leverbaar  
+ verdere afmetingen op aanvraag

Voorraadprogramma Livingboard face contiprotect* mes - en groef				
Afmetingen in mm	Dikte in mm			
	15	18	22	25
2500 x 1250	+	+	+	+
2500 x 625	+	+	+	+

+ verdere afmetingen op aanvraag

\*contiprotect = ongeschuurd  
Afmetingen hebben betrekking op de dekmaat

### Hoogwaardige techniek.

- Zeer hoge en vrijwel identieke stevigheden in langs- en dwarsrichting
- Geringe dikte-, rand- en oppervlakteuitzetting en zeer hoog herstellvermogen na een bevochtiging dankzij de hoogwaardige, niet hygrosopische PU-verlijming
- Geringe vochtopname na de inbouw
- Geen loskomende spaanders bij bevochtiging
- Leverbaar in Contiprotect Oppervlak, d.w.z. vochtbescherming tegen kortdurende slagregenbelastingen door hitteveredeld plaatoppervlak
- Conform CE met bouwtechnische toelating EN 13986 - P7

### Veel toepassingsbereiken.

- Ideaal als verstijvende beplanking in houtskelet- en houtplatenbouw (bijv. interne of externe beplanking, plafond- en wandbekleding en ook als interne en externe dakbeschotting)
- Voor hoogwaardige vloerconstructies in de vorm van platen met mes- en groef
- Voor decoratieve en zichtbare toepassingen
- Als verpakkingsplaat

## Bouwfysische en mechanische eigenschappen

Technische waarden	Dikte in mm				
	12	15	18	22	25
Plaatdikte in mm	12	15	18	22	25
Densiteit kg/m <sup>3</sup>	≥ 750	≥ 720	≥ 710	≥ 705	≥ 700
Oppervlaktegewicht kg/m <sup>2</sup>	≥ 9,0	≥ 10,8	≥ 12,8	≥ 15,5	≥ 17,5
Buigvastheid (lengte) N/mm <sup>2</sup>	22	20	20	18,5	18,5
Buiging E-module (lengte) N/mm <sup>2</sup>	3500	3500	3500	3500	3500
Buiging E-module (dwars) N/mm <sup>2</sup>	3350	3100	3100	2900	2900
Trekvastheid dwars N/mm <sup>2</sup>	0,75	0,70	0,70	0,65	0,65
Trekvastheid dwars volgens Prof. Koch N/mm <sup>2</sup>	0,25	0,23	0,23	0,20	0,20
Uitzetting 24 u %	9	8	8	8	8
Warmtegeleiding W/(m*K) volgens EN 12524:2000	<i>Densiteit 600 kg/m<sup>3</sup>:0,12 Densiteit 900 kg/m<sup>3</sup>:0,18</i>				
Bouwklasse DIN 4102 Brandklasse EN 13501-1	<i>D-s2-d0</i>				
Waterdampdiffusieweerstand	<i>Volgens testrapport</i>				
Vochtgehalte %	9 ± 3				
Diktetolerantie in mm contiprotect/geschuurd	± 0,5 / ± 0,3				

Livingboard face wordt geproduceerd volgens EN 312 P7, door externe instanties bewaakt en is CE-gecertificeerd. Alle waarden zijn gebaseerd op de huidige stand van onze productie en zijn richtwaarden. Testmethode volgens EN-normen. Wijzigingen voorbehouden.

## Jouw pluspunten. Alleen bij wodego.

### Veelzijdig design

Maak een keuze uit een groot aantal indrukwekkende decors. En uit een draagmaterialenassortiment dat aan alle eisen voldoet.

### Logistiek concept

Het wodego-voorraadprogramma heeft alles wat je voor een snelle implementatie nodig hebt. Jouw wensen vervullen wij via ons "op maat" programma.

### Duopal

Extreem belastbaar en duurzaam mooi. Met deze eigenschappen komen de Duopal hogedruklaminaten (HPL) tegemoet aan de hoogste eisen.

### Partnerschap

Profiteer van een service die volledig afgestemd is op de wensen van interieurbouwers. Daar gaan wij voor. En onze regionale dealers gaan daar ook voor.



### *Monsterservice*

Telefoon +31(0)73/5222225  
Telefax +31(0)73/6840122  
info@pfleiderer.nl

### **Pfleiderer Benelux B. V.**

Afdeling Info

De Ketting 16A  
5261 LJ Vught  
Nederland

Telefoon +31 (0) 73/5 22 22 25

Telefax +31 (0) 73/6 84 01 22

[www.wodego.com](http://www.wodego.com)

[www.duopal.com](http://www.duopal.com)

[info@pfleiderer.nl](mailto:info@pfleiderer.nl)

Stand 10/09 - Wijzigingen voorbehouden!

Een echt monster van jouw favoriete decor in formaat DIN A4 kan je snel en eenvoudig op het Internet aanvragen: [www.wodego.com](http://www.wodego.com)

Een onderneming van Pfleiderer AG